

## Omyvatelná barva:

Interiérová disperzní vysoce omyvatelná polomatná barva. Barva je určená k vnitřním nátěrům stěn a stropů. Odstíny barvy je možné tónovat tónovacími barvami (do max. poměru 1:8 dílům barvy). Barva se ředí vodou (pitnou).

### Vlastnosti nátěrové hmoty:

|                                                                                                   |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasifikace vnitřní nátěrové hmoty (ČSN EN 13300, čl. 4.1, 4.2)                                   | konečné použití: dekorace<br>typ pojiva: akrylová pryskyřice                                              |
| Obsah netěkavých látek - sušina (ČSN EN ISO 3251, 105 °C, 60 min.)                                | ≥47 % hmotnostních<br>≥31 % objemových                                                                    |
| Hustota výrobku                                                                                   | cca 1,36 g/cm <sup>3</sup> bílý<br>cca 1,31 g/cm <sup>3</sup> báze B<br>cca 1,31 g/cm <sup>3</sup> báze C |
| Zasychání (ČSN EN ISO 9117-5, stup. 4; WFT 200 μm, t = 20 °C, rel. vlhkost vzduchu φ = 60 % obj.) | ≥4 hodiny                                                                                                 |
| Zmitost (ČSN EN 13300)                                                                            | jemný                                                                                                     |
| Spotřeba (v jedné vrstvě)                                                                         | cca 0,07 – 0,10 kg/m <sup>2</sup>                                                                         |

### Parametry zaschlého nátěru:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bělost (% MgO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥97                            |
| Lesk (ČSN EN 13300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | polomatný (saténový)           |
| Odolnost vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| Savo (5%, chloman sodný)<br>Chloramin T (2%, chloramin)<br>Persteril (0,5%, peroxosloučenina)<br>Betadine (100%)<br>Ajatin 1% (100%)<br>Incidin Plus (0,5%)<br>Desam GK (2%, aldehydy, KAS, tenzidy)<br>Sekusept aktiv (2%, peroxosloučenina)<br>Incidur (1%, aldehydy, tenzidy)<br>Iron (100%, alkoholový čistič)<br>Jar (0,5%, čisticí přípravek) |                                |
| Pozn.: platí pro bílý nátěr, odolnost barevných odstínů závisí na typu použitých pigmentů a je nutné ji konzultovat s výrobcem či odzkoušet. Nátěrový film není dlouhodobě odolný vůči dezinfekčním prostředkům s vysokým obsahem alkoholu (např. 70% etanolu).                                                                                     |                                |
| Odolnost vůči otěru za sucha - metoda Clemen (PN HET ZM 10-01)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | třída 0 (velmi vysoká)         |
| Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | třída 1 (velmi vysoká)         |
| Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | třída V <sub>2</sub> (střední) |
| Tloušťka ekvivalentní difúzní vzduchové vrstvy s <sub>d</sub> (ČSN EN ISO 7783)                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥0,14; <1,4 m (při DFT 60 μm)  |
| Přidržitost k podkladu (ČSN 73 2577)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vyhovuje, ≥2 MPa               |

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a obsah VOC jsou uvedeny na obalu tohoto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údaji orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.

Referenční výrobek: např. Hotline Super Wash